



# FINITURA ALL'ACQUA OPACA

Tinte: cartella colori.

Finitura idrodiluibile a base di copolimeri acrilici in dispersione acquosa e pigmenti atossici e fotostabili. Tale combinazione formulativa conferisce al prodotto: estrema facilità di applicazione; ottima resistenza agli agenti atmosferici; eccellente aderenza ed elasticità; notevole copertura. Inoltre, l'assenza di solventi rendono il prodotto atossico, non infiammabile e privo di odori. Idoneo per applicazione in ambienti poco areati, locali pubblici, comunità, ecc. Indicato per applicazioni su ferro, alluminio, leghe leggere, legno, plastica, cemento o su superfici murali sia all'esterno che all'interno.

## SUPPORTI

Verniciature originali opportunamente carteggiate con carta P360-400.

Vecchie verniciature in buone condizioni.

Legno nuovo o legno già verniciato opportunamente carteggiato con carta abrasiva fine.

## PREPARAZIONE

Consultare la scheda tecnica del fondo o dell'antiruggine utilizzata. Si raccomanda carteggiatura finale.

1) Su ferro si consiglia di applicare 1-2 mani di antiruggine a solvente Ruggin Stop oppure antiruggine all'acqua. Dopo 24 ore applicare due mani di Finitura all'acqua intervallate di 2-3 ore.

2) Su legno nuovo si consiglia di stuccare eventuali imperfezioni, carteggiare, pulire accuratamente ed applicare una mano di fondo Aqua Block o Fond Lack. Dopo 12 ore carteggiare, pulire ed applicare due mani di Finitura all'acqua intervallate di 2-3 ore.

3) Su legno già verniciato si consiglia di sgrassare con comuni detergenti, pulire e levigare la superficie con carta abrasiva e infine, procedere all'applicazione di due mani di Finitura all'acqua intervallate di 2-3 ore.




## APPLICAZIONE

Attrezzatura	Pennello - rullo	Spruzzo ad aria
Diluizione con acqua	Se occorre, 3-5% in peso	15-20% in peso
Ugello	----	1,4 - 1,7
Pressione alla pistola bar	----	3 - 4
Numero mani	2	2
Spessore consigliato	40 micron	40 micron



## ESSICCAZIONE

AD ARIA	
Intervallo tra le mani:	2-3 ore
Fuori polvere:	dopo 15-30 minuti
Maneggiabilità:	dopo 3-5 ore
Duro:	dopo 18-24 ore



## RIVERNICIATURA

E' sempre possibile dopo le 24 ore o dopo completo indurimento.

## DATI TECNICI

Stoccaggio : in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore  
Resa teorica : 8-10 mq/l di miscela pronto all'uso, spessore 40 micron



## NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Consultare la scheda di sicurezza..

**PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE**



Titolare A.I.C. **CBF Srl.**

Indirizzo: Via Aurelia, 1340 Roma - 00166

Tel.:06.66181673

web: [www.foxvernici.com](http://www.foxvernici.com)

email: [info@foxvernici.com](mailto:info@foxvernici.com)